

ABRASIVA CEMENTO 6 BAR

Manguera de mandrino para **IMPULSIÓN** y descarga a 6 bar de productos abrasivos y pulverulentos tales como cemento, cal, yeso (abrasión seca). Según el espesor, existen dos ejecuciones, una ligera y otra más gruesa para trabajos más severos.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

Interior: Caucho negro conductivo, antiabrasivo.

Refuerzo: Textil de alta tenacidad.

Exterior: caucho negro conductivo, resistente a la abrasión, intemperie y ozono.

Temperatura: -40°C / +70°C

Factor de seguridad: 1:3

Normas: ISO 1307



Ø Int. mm	Ø Ext. mm	Presión Trabajo	Presión Rotura	kg /mt
50	62	6	18	1,25
51	66	6	18	1,7
60	76	6	18	2,07
75	90	6	18	1,5
75	93	6	18	2,8
76	91	6	18	1,5
80	90	6	18	1,57
80	96	6	18	2,6
80	98	6	18	2,95
90	100	6	18	1,75
90	102	6	18	2,1
90	106	6	18	2,85
90	110	6	18	3,68
102	114	6	18	2,3
102	118	6	18	4,05
110	126	6	18	3,45
125	138	6	18	4,1
152	168	6	18	4,6